

**Jeremias d.o.o.**  
Dugoselska 102  
10360 Sesvete - Kraljevec  
Tel.: +385 (0) 1 2754-713  
E-Mail: info@jeremias.hr  
www.jeremias.hr

**POLJSKA**  
www.jeremias.pl

**USA**  
www.jeremiasinc.com

**ŠPANJOLSKA**  
www.jeremias.com.es

**ČEŠKA**  
www.jeremias.cz

**ITALIJA**  
www.jeremias.it

**FRANCUSKA**  
www.jeremias-france.fr

**NJEMAČKA**  
www.jeremias.de

**UJEDINJENO KRALJEVSTVO**  
www.jeremias.uk

**FINSKA**  
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U  
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |  
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |  
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |  
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |  
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |  
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



---

**DW-ECO 2.0**

---

## OPIS

Izolirani dimovodni sistem s dvostrukom stijenkom od nehrđajućeg čelika, za sva standardna trošila, za rad s negativnim tlakom, u suhim ili vlažnim uvjetima rada

## GORIVO

Loživo ulje, uplin i kruta goriva

## RADNA TEMPERATURA

≤ 400 °C / ≤ 600 °C

## MATERIJAL

Unutrašnja cijev: L99

Vanjska obloga: 1.4301 (304)

## DEBLJINA STIJENKE

Iznutra / izvana po 0,5 mm

## TEHNIKA VARENJA SPOJEVA

WIG kontinuirani / laserski var

## IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 25 mm

## SPOJ

Utični spoj sa obujmicom

## PRIHVATLJIV ZA NADTLAK

Ne

## OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE

Da

## PROSJEČNA HRPAVOST

1,0 mm

## CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 015

## CE KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx

xx = Udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite izjavu o svojstvima

## CJENOVNO POVOLJNIJA ALTERNATIVA

Smanjenim udjelom materijala i pojednostavljenom izradom pojedinih dijelova nastaje povoljna alternativa duplostijenom sistemu DW-FU (Podtlačni režim rada)

## PRIMJER MONTAŽE

